

IMPERMEAB. ANTIGOTERAS IM-45



FAMILIA IMPERMEAB. Y REVEST. FACHADAS

LÍNEA IMPERMEABILIZACION

DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA

Impermeabilizante para uso profesional, acrílico y elástico. Resistente a agentes atmosféricos. Microporoso. Para la impermeabilización y protección de superficies horizontales y verticales, terrazas, fachadas y medianeras.

USOS

Exterior
Mortero de cemento
Tela asfáltica
Ladrillo
Rasilla catalana
Hormigón
Espuma de Poliuretano
Fachadas
Terrazas
Medianeras

PROPIEDADES

- Elasticidad
- Impermeable
- Anticarbonatación
- Buena resistencia al agua
- Garantía: 5 años previa emisión del certificado de garantía por Pinturas Monto SAU.
- Buena adherencia
- Rendimiento para cumplir normas de estanqueidad en aplicación vertical: 0,75l/m² (2-3 manos mínimo). Rendimiento por mano: 4m²/l, acabado en 3 manos. Rendimiento por mano 2,66 m²/l, acabado en 2 manos. Mínimo para garantía: 0,75 L/m²
- Rendimiento para cumplir normas de estanqueidad en aplicación horizontal: 1º capa 0,30 l/m² -2º capa 0,60 l/m² -3º capa 0,60 l/m². Mínimo para garantía: 1,5 L/m²

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	IMPERMEAB. ANTIGOTERAS IM-45 BLANCO
Acabado	Semimate
Peso específico	1,28± 0,05 kg/l
Viscosidad	200 +/- 25 PO
Sólidos en volumen	46± 1
Sólidos en peso	60± 1
VOC	Cat. c/BA 75/40 (2007/2010): 1,32 g/l
Rendimiento aprox. por mano	En función del uso del producto
Secado tacto	4-6 horas
Repintado	24 horas
Colores	Blanco 102, Rojo 152, Negro 105, Gris 189 y Teja 5000
Clasificación	AFNOR: NFT. 36005 Familie I Classe /b2

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Según DTU 42.1

Fecha de Alta

30-10-2007

Versión

7 - 26/09/2016

Soportes Nuevos

Mortero de cemento:

1. Esperar hasta total fraguado (30 días mínimo).
2. Limpiar el soporte de productos extraños, residuos o productos mal adheridos.
3. Eliminar posibles eflorescencias mediante chorro abrasivo, así como neutralizar las superficies alcalinas. En superficies excesivamente pulidas, lijar para abrir el poro. Masillar con una masilla fibro elástica si procede.
4. El soporte, antes de proceder a su preparación, deberá de estar totalmente seco, el valor de humedad con higrómetro será inferior al 20%.
5. Aplicar un fijador sobre toda la superficie de mortero de cemento para que lo selle y no entre en contacto con el Impermeabilizante Antigoteras IM-45.
6. Fondear con Imprimitación para Impermeabilizantes.
7. Aplicar Impermeabilizante Antigoteras IM-45 y malla de fibra de vidrio cuadrículada.

Rasilla catalana o Ladrillo poroso mate:

1. Idem que sobre morteros de cemento, sin necesidad de aplicar el Fijador.
2. Tratar en cualquier caso con fungicida los soportes con moho.

Espuma de poliuretano y tela asfáltica:

1. Verificar adherencia y proceder como si de Rasilla catalana o ladrillo poroso se tratara.
2. Tratar en cualquier caso con fungicida los soportes con moho.

Restauración y mantenimiento

1. Eliminar totalmente las viejas pinturas en mal estado o mal adheridas.
2. Las superficies brillantes deben matizarse, para asegurarse una buena adherencia.
3. En los soportes pintados debe comprobarse la solidez y anclaje de la pintura, diagnosticar su naturaleza para evitar posibles incompatibilidades y eliminar el polvo y la suciedad antes de ser repintados.
4. Masillar con plaste los defectos del soporte.
5. Sobre paredes con moho tratar previamente con fungicida adecuado.
6. Consumo aconsejado en superficies ya impermeabilizadas:
 - 1º capa 0,35 l/m².
 - 2º capa 0,35 l/m².

MODO DE EMPLEO

Consejos de aplicación

- Sanear la superficie eliminando todo tipo de suciedad, musgo, moho, etc. de la superficie y lavar con agua limpia no contaminada.
- Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización.
- Diluir ligeramente el producto en función de la porosidad y estado del soporte en la primera capa.
- Acabar en varias capas hasta aplicar la cantidad aconsejada.
- Es muy importante que la temperatura de aplicación y la del soporte sea superior a 5 °C e inferior a 35 °C.

Disolvente para dilución y limpieza

Agua

Método de aplicación	Dilución orientativa
Brocha	0-5 %
Rodillo	0-5 %
Pistola air less	0-10 %
Pistola air mix	0-10 %
Turbo baja presión	0-10 %

SISTEMA

Procesos por tipo de soporte

	Imprimitación	Intermedia	Acabado
Obra vieja pintada exterior buen estado			
MAX	Imprimitación para impermeabilizantes	Impermeab. Antigoteras IM-45 diluido + Malla	Impermeabilizante Antigoteras IM-45
STD	Impermeabilizante Antigoteras IM-45 diluido		Impermeabilizante Antigoteras IM-45

IMPERMEAB. ANTIGOTERAS IM-45

Fecha de Alta

30-10-2007

Versión

7 - 26/09/2016

Obra vieja pintada exterior mal estado

MAX	Eliminar + Fijador + Imprimación para impermeabilizantes	Impermeabilizante Antigoteras IM-45 diluido + Malla	Impermeabilizante Antigoteras IM-45
STD	Impermeabilizante Antigoteras IM-45 diluido		Impermeabilizante Antigoteras IM-45

Soporte enmohecido

MAX	Limpiador mohos + idem soportes nuevos	Idem soportes nuevos	Idem soportes nuevos
STD			

Obra nueva

MAX	Fijador + Imprimación para impermeabilizantes	Impermeabilizante Antigoteras IM-45 diluido + Malla	Impermeabilizante Antigoteras IM-45
STD	Impermeabilizante Antigoteras IM-45 diluido		Impermeabilizante Antigoteras IM-45

SEGURIDAD

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

NOTA

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

FORMATOS

4 L, 14 L